

PRODUCTION OF VINYL CHLORIDE TILE

Patent number: JP53094576
Publication date: 1978-08-18
Inventor: SHIMO YOSHIO
Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD
Classification:
- International: B32B27/10; B44C1/20; E04F13/18
- european:
Application number: JP19770010932 19770131
Priority number(s): JP19770010932 19770131

Abstract of JP53094576

PURPOSE: A pattern sheet containing a vinyl resin is laid between a transparent vinyl chloride sheet and a colored vinyl chloride sheet and molded by hot pressing to produce a vinyl chloride tile having good dimensional stability of the pattern.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

⑨日本国特許庁
公開特許公報

⑩特許出願公開
昭53—94576

⑪Int. Cl. ²	識別記号	⑫日本分類	庁内整理番号	⑬公開 昭和53年(1978)8月18日
B 32 B 27/10 //		25(9) A 2	2102—37	
B 44 C 1/20		25(5) A 3	7224—37	発明の数 1
E 04 F 13/18		86(6) B 325	6828—22	審査請求 未請求

(全 2 頁)

⑭塩化ビニルタイルの製造方法

門真市大字門真1048番地 松下
電工株式会社内

⑮特 願 昭52—10932

⑯出 願 人 松下電工株式会社

⑰出 願 昭52(1977)1月31日

門真市大字門真1048番地

⑱発 明 者 下嘉男

⑲代 理 人 弁理士 石田長七

明 細 書

1 発明の名称

塩化ビニルタイルの製造方法

2 特許請求の範囲

透明塩化ビニルの上層シートと着色塩化ビニルの下層シートとの間に、ビニル系樹脂抄込原紙に印刷したパターンシートを介在し、これを熱圧成形することを特徴とする塩化ビニルタイルの製造方法。

3 発明の詳細な説明

本発明は、透明塩化ビニルの上層シート(1)と着色塩化ビニルの下層シート(2)との間に、ビニル系樹脂抄込原紙に印刷したパターンシート(3)を介在し、これを熱圧成形することを特徴とする塩化ビニルタイルの製造方法に係るものであつて、その目的とするところは模様が美麗で模様の寸法の安定した塩化ビニルタイルを製造できる塩化ビニルタイルの製造方法を提供するにある。

一般に塩化ビニルタイルのパターンシートと

しては塩化ビニルシートを使用しており、印刷性が悪く、印刷インキとして溶剤タイプのものを必要とし、印刷適正上のみならずとして限界があつた。

本発明は叙述の点に鑑みてなされたものであつて、以下本発明を詳細に説明する。パターンシート(3)としてはビニル系樹脂を混抄したビニル系樹脂抄込原紙が用いられ、透明塩化ビニルの上層シート(1)と着色塩化ビニルの下層シート(2)との間に上記パターンシート(3)を介在し、上層シート(1)上に当板(4)を当接し、これを加熱加圧して塩化ビニルタイルが製造される。なお上述の混抄するビニル系樹脂としては、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル—酢酸ビニル共重合樹脂、アクリル—酢酸ビニル共重合樹脂等がある。

本発明はビニル系樹脂抄込原紙に印刷したパターンシートを用いているので、印刷性の良いパターンシートを使用することになり、美麗な模様を形成して意匠表現が豊かになるものであり、しかも印刷に無溶剤型インキ(水性インキ)の使用

も可能となり印刷インキの制約を受けないものであり、さらに従来の塩化ビニルシートに較べて熱による寸法変化が少なく、模様寸法安定性のあるものである。

以下本発明の実施例によりさらに詳述する。


〈実施例〉

パターンシートとして塩化ビニル樹脂を80%混抄したビニル系樹脂抄込原紙を抄造し、このパターンシートにアクリル系樹脂水性インキにて絵柄を印刷する。このパターンシートの下面に着色塩化ビニルシートの下層シートを重ね、パターンシート上に透明塩化ビニルシートの上層シートをオーバーレイし、加熱温度180℃、加圧力10kg/cm²、加熱時間10分、水冷時間10分の成形条件にて塩化ビニルタイルを製造した。

4. 図面の簡単な説明

添付図面は本発明の一例を示す断面図であつて、(1)は上層シート、(2)は下層シート、(3)はパターンシートである。

代理人 弁理士 石 田 長 七



BEST AVAILABLE COPY